



Geoplãs 600 PP STD

Tecido Geotêxtil 100% Polipropileno

Apresentação

O geotêxtil Geoplãs PP STD é um tecido não tecido fabricado a partir de fibras de polipropileno por um processo mecânico de agulhagem, sem recurso a cola ou outro ligante químico. Este processo de fabrico confere-lhe elevada resistência mecânica, química, e biológica. É permeável à água, não é poluente e é imputrescível.

Geotêxtil produzido com marcação CE.

Campos de Aplicação

São diversos os campos de aplicação do Geoplãs PP STD, abrangendo essencialmente os sectores da Engenharia Civil e da Engenharia Geotécnica. As características físicas, mecânicas e hidráulicas do Geoplãs STD permitem a sua utilização em contacto directo com os solos onde tem um bom desempenho das suas funções:

- Separação;
- Filtração;
- Drenagem.

Vantagens

- Boa resistência à tracção;
- Boa resistência química e biológica;
- Boa permeabilidade;
- Resistente à exposição solar;
- Sem qualquer ligante químico – não é tóxico, nem poluente;
- Boa flexibilidade;
- Imputrescível.

Fornecimento

Rolos de 2.00m x 100ml.
Outras medidas disponíveis, mediante consulta.

Armazenagem

A armazenagem deste produto não requer cuidados especiais. Aconselha-se, no entanto, o mínimo cuidado no seu manuseamento, transporte e armazenamento.

Medidas de Precaução

A manipulação deste produto não requer cuidados especiais. No entanto, pode provocar alguma irritação em peles mais sensíveis. Neste caso, lavar abundantemente com água fria e sabão.



Dados Técnicos

Parâmetros	Norma Referência	Uni.	Valor médio	Tolerância
Gramagem	EN ISO 9864	gr/m2	600	+/-15%
Espessura (2kPa)	EN ISO 9863	mm	4.8	-1.44
Resistência à Tracção Longitudinal	EN ISO 10319	KN/m	18	-3.6
Resistência à Tracção Transversal	EN ISO 10319	KN/m	18.5	-3.7
Alongamento Longitudinal	EN ISO 10319	%	>50	
Alongamento Transversal	EN ISO 10319	%	>50	
Índice de Absorção de Energia	EN ISO 10318	kJ/m2	7.3	-1.44
Punçoamento Estático	EN ISO 12236	KN	3.60	-0.72
Perfuração Dinâmica	EN ISO 13433	mm	10	+30%
Diâmetro da Abertura	EN ISO 12956	um	60	+30%
Permeabilidade à água perp. ao plano	EN ISO 11058	m/s	0.025	+30%
Capacidade de Drenagem em plano (20kPa)	EN ISO 12958	m2/s	3.21E-06	+30%

Nota

A informação constante nesta ficha e, em particular, as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final do produto, são fornecidas com boa-fé e baseadas no nosso conhecimento e experiência, sempre que o produto seja devidamente armazenado, manuseado e aplicado em condições normais. Contudo, em cada aplicação específica existem variáveis que não podem ser previstas, pelo que é da responsabilidade de cada aplicador realizar testes com os substratos e os demais componentes para determinar e avaliar a adequabilidade do produto à função que se pretende, tendo em consideração todos os parâmetros relacionados com a aplicação. Os utilizadores deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respetivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.